



# Tikkurila Temafloor Balcony

## System balkonowo-tarasowy

ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNE: BALKONY, TARASY.

**Tikkurila Temafloor Balcony jest systemem nawierzchniowym opartym o żywice syntetyczne epoksydowe i poliuretanowe. Tworzy elastyczną powierzchnię odporną na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury, opady atmosferyczne).**

System Tikkurila Temafloor Balcony jest antypoślizgowy, zapewnia możliwość uzyskania różnych, wymaganych w zależności od obszaru, stopni antypoślizgowości (oznaczenia wg DIN 51130 od R10 do R13).

### Certyfikaty i normy

Wszystkie elementy systemu są zgodne z normą EN-1504-2 dotyczącą zabezpieczenia powierzchni betono-

wych. Produkty w ramach systemu Tikkurila Temafloor Balcony posiadają certyfikat CE z deklaracją właściwości użytkowych.

### Kolorystyka

Tikkurila Temafloor PU-UV dostępny jest standardowo w gotowych kolorach: TVT 0229 (szary), RAL 7016, RAL 7037, RAL 7038. Tikkurila Temafloor PU-UV Color zapewnia możliwość zabarwienia na pozostałe odcienie z palety kolorów: Tikkurila Symphony, RAL i NCS.

#### ZALETY

- ☑ ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
- ☑ WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE
- ☑ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE, UDERZENIA I USZKODZENIA MECHANICZNE
- ☑ BOGATA KOLORYSTYKA (GOTOWE KOLORY ORAZ MOŻLIWOŚĆ BARWIENIA)
- ☑ MOSTKOWANIE RYS

### Specyfikacja techniczna



### Struktura systemu, 1-5 mm

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PODKŁAD                | <p>Wilgotność betonu &gt;4% – Tikkurila Temafloor 400 (0,4 l/m<sup>2</sup>), nasypywanie 0,7–1,2 mm piasku kwarcowego (0,3 kg/m<sup>2</sup>).</p> <p>Do wilgotnego betonu: Podkład Tikkurila Temafloor 220 W Primer.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 2. WARSTWA NAWIERZCHNIOWA | <p>Tikkurila Temafloor PU-UV Color – dokładne zgarnięcie gumą na grubość kruszywa (0,7–0,9 kg/m<sup>2</sup>) i rozwałkowanie wałkiem malarskim. Ewentualny nadmiar materiału zgarnięty do końca obszaru aplikacji należy ściągnąć z posadzki (np. ręcznikami papierowymi). Rozwałkowanie wałkiem malarskim. Tikkurila Temafloor PU-UV (gotowy kolor) lub Tikkurila Temafloor PU-UV Color (zabarwiony) (0,8 l/m<sup>2</sup>).</p> |

Nie stosować na podłożach nieizolowanych od gruntu, w których może wystąpić podciąganie kapilarne wilgoci.

## Informacje dotyczące aplikacji

Wilgotność betonu poniżej 4% – stosować podkład Tikkurila Temafloor 400. Przy wilgotności betonu powyżej 4% zastosować podkład Tikkurila Temafloor 220 W Primer. Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni lub powłoki nie powinna spaść poniżej +15°C podczas aplikacji lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Tikkurila Temafloor PU-UV / PU-UV Color – dokładne zgarnięcie gumą na grubość kruszywa (0,7–0,9 kg/m<sup>2</sup>) i rozwałkowanie wałkiem malarskim. Ewentualny nadmiar materiału zgarnięty do końca obszaru aplikacji należy ściągnąć z posadzki (np. ręcznikami papierowymi).

## Naprawa spękań i ubytków

Mleczko cementowe oraz wszystkie luźne i słabo związane frakcje należy usunąć poprzez szlifowanie do mocnego, twardego podłoża. Ewentualne pęknięcia poszerzyć tak, aby umożliwić wpłynięcie żywicy. Aplikować zgodnie z powyższymi wymaganiami. Przygotowane podłoże zagruntować Tikkurila Temafloor 400 lub Tikkurila Temafloor 220 W zgodnie z instrukcją aplikacji. Ubytki i pęknięcia wypełnić powyższymi produktami. W razie potrzeby można je zagęścić mączką kwarcową 0,1–0,4 mm. Przed aplikacją kolejnych warstw całą powierzchnię zmatować poprzez szlifowanie i odpylić.

## Czyszczenie i konserwacja

Posadzki pokryte powłoką Tikkurila Temafloor nadają się do czyszczenia konwencjonalnymi, neutralnymi lub alkalicznymi środkami czyszczącymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aplikacji, konserwacji i napraw należy skontaktować się z Menedżerem Sprzedaży Kategorii lub Doradcą Techniczno-Handlowym PPG Deco Polska.

## Parametry techniczne

|                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAŁKOWITA GRUBOŚĆ WARSTWY                                                      | w zależności od systemu 1,2 do 4 mm                                                                                                                                                           |
| CAŁKOWITE UTWARDZENIE                                                          | ok. 7 dni (w temperaturze +23°C)                                                                                                                                                              |
| WILGOTNOŚĆ BETONU                                                              | poniżej 4% dla Tikkurila Temafloor 400<br>powyżej 4% dla Tikkurila Temafloor 220 W Primer                                                                                                     |
| TEMPERATURA W TRAKCIE MALOWANIA                                                | od +15°C do +35°C                                                                                                                                                                             |
| KOLORYSTYKA                                                                    | Tikkurila Temafloor PU-UV, gotowe kolory: TVT 0229, RAL 7016, RAL 7038, RAL 7037.<br><br>Tikkurila Temafloor PU-UV Color, do barwienia: wybrana kolorystyka Tikkurila Symphony, RAL oraz NCS. |
| PRZY WYSTAWIENIU NA DZIAŁANIE SZTUCZNYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, EN 1062-11 | 2000 godz. bez wad, Tikkurila Temafloor PU-UV oraz Tikkurila Temafloor PU-UV Color                                                                                                            |
| MOSTKOWANIE RYS I PĘKNIĘĆ, EN-1062-7                                           | A3 (+60°C)                                                                                                                                                                                    |
| ODPORNOŚĆ CHEMICZNA                                                            | Zależy od zastosowanego produktu nawierzchniowego. Szczegółowe informacje dotyczące odporności chemicznej znajdują się w broszurze: Przewodnik odporności chemicznej powłok posadzkowych.     |

## Kontakt

MENEDŻEROWIE  
SPRZEDAŻY  
KATEGORII

DORADCY  
TECHNICZNO-  
HANDLOWI



**PPG Deco Polska Sp. z o.o.**  
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław  
infolinia: 801 11 33 11  
e-mail: serwis.klienta@ppg.com

© TIKKURILA 09/2025. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Jakiegokolwiek przetwarzanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie informacji zawartych w tym dokumencie jest ściśle zabronione. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

