



FINNRESIN TA-64LV/64/AW

OPIS PRODUKTU

RODZAJ ŻYWICY	Żywica alkidowa tłusta
RODZAJ OLEJU	Kwasy tłuszczowe oleju talowego
ZAWARTOŚĆ OLEJU	64%
POSTAĆ HANDLOWA	64% roztwór w benzynie alifatycznej

GŁÓWNE PARAMETRY ŻYWICY

Właściwości	Wartość	Jednostka
Zawartość substancji stałych	62 - 66	%
Lepkość Höpplera w 20°C	65 - 85	dPa·s
Liczba kwasowa	max. 10	mg KOH/g
Gęstość	0.94	g/cm ³
Temperatura zapłonu	>36	°C
Barwa w skali Gardnera	max. 7	°G

INNE PARAMETRY

Rozcieńczalność

Węglowodory alifatyczne	dobra
Węglowodory aromatyczne	dobra
Estry, ketony	dobra
Etery glikolowe, estry eteru glikolowego	dobra
Alkohole	ograniczona

Stabilność

Min. 12 miesięcy w temp. 5÷25°C, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

*Powyższe badania wykonywane są zgodnie z normą zakładową ZN-WG-4:2010

WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE

Finnresin TA-64LV/64/AW przeznaczona jest do farb dekoracyjnych stosowanych do wewnątrz i na zewnątrz.

Podane w karcie technicznej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu, podajemy je w celu ułatwienia pracy naszym Klientom. Zalecenia te mogą ulec weryfikacji w konkretnych zastosowaniach. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z Tikkurila Polska S.A.. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.