



FINNRESIN TIA-79/90/AW

OPIS PRODUKTU

RODZAJ ŻYWICY	Izofталowa tłusta żywica alkidowa
RODZAJ OLEJU	Kwasy tłuszczowe oleju talowego
ZAWARTOŚĆ OLEJU	79%
POSTAĆ HANDLOWA	90% w benzynie alifatycznej

GŁÓWNE PARAMETRY ŻYWICY

Właściwości	Wartość	Jednostka
Zawartość substancji nietlotnych	88 - 92	%
Lepkość Höpplera w 20°C	20 – 40	dPa·s
Liczba kwasowa	max 10	mg KOH/g
Gęstość	0.96	g/cm ³
Temperatura zapłonu	>36	°C
Barwa wg skali Gardnera	max. 6	°G

*Powyższe badania wykonywane są zgodnie z normą zakładową ZN-WG-21:2012

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA

Finnresin TIA-79/90/AW jest tłustą żywicą alkidową typu "high solid" przeznaczoną do farb do wewnątrz i na zewnątrz schnących na powietrzu. Może być stosowana jako pojedyncze spoiwo lub w kombinacji z innymi żywicami alkidowymi.

Finnresin TIA-79/90/AW może być również mieszana z innymi izofталowymi tłustymi żywicami alkidowymi takimi jak np. TIA-8200 (100% alkid) oraz pochodnymi oleju lnianego do produkcji bejc i farb na drewno.

Podane w karcie technicznej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu, podajemy je w celu ułatwienia pracy naszym Klientom. Zalecenia te mogą ulec weryfikacji w konkretnych zastosowaniach. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z Tikkurila Polska S.A.. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.