



TIKKURILA

PU-SEAL 40

OPIS

Trwale elastyczny, poliuretanowy kit uszczelniający i klej do zastosowań budowlanych i przemysłowych

ZASTOSOWANIE

- Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Może być malowany po całkowitym utwardzeniu
- Wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych: beton, stal, ceramika budowlana, dachówka betonowa, kamień, anodowane aluminium, szkło, drewno
- Bardzo niska wodoropijność
- Dobrze kompensuje drgania i wibracje
- Szybko schnący
- Wysoka odporność na ścieranie

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Elastyczne uszczelnianie i klejenie wszelkich konstrukcji metalowych i stalowych
- Dylatacje pionowe lub poziome, fasadowe lub posadzkowe
- Wypełnianie rys, pęknięć, uszczelnienia dekarские

PU-SEAL 40

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	szary, biały, czarny
Metody aplikacji	pistolety ręczne lub pneumatyczne
Czas schnięcia	Kożuszenie, ok. 50min. (przy 23°C i wilgotności względnej 50%)
Gęstość (kg/l)	ok. 1,16 g/ml
Warunki przechowywania	Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

PU-SEAL 40

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Temperatura aplikacji od +5°C do +35°C

Przygotowanie powierzchni

Rodzaje powierzchni: stal, stal nierdzewna, stal emaliowana, anodowane aluminium i inne metale, beton, ceramika budowlana, tynk, gips, glazura, terakota, gres, kamień, szkło i powierzchnie szklone, drewno. Na podłożach: PVC, ABS, surowe aluminium zaleca się wykonanie testu przyczepności.

Przygotowanie: Podłoża oczyścić z brudu, pyłu, kurzu i zabrudzeń podobnego typu. Usunąć pozostałości po starych kitach, klejach, farbach i lakierach. Następnie dokładnie odtłuścić i wysuszyć. Beton musi być całkowicie utwardzony i wysezonowany.

Podłoża silnie porowate, kruche, narażone na zanurzenie w wodzie lub duże obciążenia fizyczne lub mechaniczne zagruntować Tikkurila C-SEAL PRIMER. W razie wątpliwości przeprowadzić test.

Stan podłoża: Powierzchnia stabilna, nośna, zwarta, sucha, wolna od szronu, lodu, zastoju wody, tłuszczu, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Gruntowanie

Tikkurila C-SEAL PRIMER, w razie potrzeby.

Kit nakładać powolnym, jednostajnym ruchem, dokładnie i szczelnie wypełniając całą szczelinę, tak by fuga pozostała wolna od powietrza. Następnie wygładzić szpachelką zwilżoną wodą z mydłem.

Czyszczenie narzędzi

Do czyszczenia świeżych zabrudzeń użyć acetonu. Po utwardzeniu usuwać mechanicznie.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Zawiera: diizocyjanian 4,4'-metylenodifenyłu, produkt reakcji: bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo) sebacynian/ metylo 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian. **Niebezpieczeństwo.** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Unikać wdychania pary. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.



GHS08

PU-SEAL 40

EN 15651-1

	
Tikkurila Polska S.A. ul. Mościckiego 23 39-200 Dębica, Polska	
17	
TIK-PL\1\PU-SEAL 40\2017	
EN 15651-1	
Reakcja na ogień	klasa E
Trwałość	spełnia

EN 15651-4

	
Tikkurila Polska S.A. ul. Mościckiego 23 39-200 Dębica, Polska	
17	
TIK-PL\2\PU-SEAL 40\2017	
EN 15651-4	

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.