

# Pinja Flex Combi 25

## OPIS

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba poliakrylowa z doskonałymi właściwościami adhezyjnymi.

## CECHY PRODUKTU I ZALECANE ZASTOSOWANIE

- Szybkoschnąca farba zewnętrzna do okien i drzwi. Tworzy elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody. Te cechy pomagają produktowi chronić drewno przed wilgocią i brudem.
- Doskonała przyczepność do surowego drewna. Możliwość zastosowania produktu zarówno jako podkładu, jak i warstwy nawierzchniowej skutkuje wydajniejszą produkcją. Dobre krycie oraz właściwości wypełniające zapewniają wysoką jakość suchej powłoki.
- Dekoruje drewniane okna i drzwi wejściowe tysiącami trwałych kolorów.
- Klasyfikacja M1 dla materiałów budowlanych o niskiej emisyjności została przyznana przez Finnish Building Information Foundation RTS.
- Odpowiednia do malowania drewnianych framug okiennych oraz drzwi wejściowych.



## DANE TECHNICZNE

**Zawartość części stałych  
objętościowo (%)** 39% (baza A)  
34% (baza C)

**Zawartość części stałych  
wagowo (%)** 50% (baza A)  
42% (baza C)

**Masa właściwa** 1.22 kg/l (baza A)  
1.14 kg/l (baza C)

**Zalecane grubości  
warstw i wydajność  
teoretyczna**

| Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczony produkt) |        | Wydajność teoretyczna |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| mokrej                                             | suchej |                       |
| 155 g/m <sup>2</sup>                               | 50µm   | 8–9 m <sup>2</sup> /l |

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

**Czasy schnięcia**

| 100–120 g/m <sup>2</sup>    | +20°C | +50°C |
|-----------------------------|-------|-------|
| Suchość do szlifowania, po  | 1h    | ½ h   |
| Suchość do przenoszenia, po | 2h    | 1h    |

Temperatura składowania poniżej +30°C.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

**Stopień połysku**

Półmat.

**Kolorystyka**

Odcienie z karty kolorów Wooden Facades do użytku zewnętrznego. Barwienie w systemie AVATINT.

# Pinja Flex Combi 25

## INSTRUKCJA APLIKACJI

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przygotowanie powierzchni</b> | Oczyszczyć powierzchnię z brudu, kurzu i luźnych części. Upewnić się, że powierzchnia jest wolna od grzybów i pleśni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zalecany podkład</b>          | Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Wood Stain, Pinja Inddeep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Warunki aplikacji</b>         | Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aplikacja</b>                 | <p>Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji. Gotowy produkt posiada lepkość aplikacyjną.</p> <p>Dla natrysku hydrodynamicznego zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.</p> <p>Dla natrysku hydrodynamicznego ze wspomaganiem zalecana dysza: 0,011"0,015", ciśnienie 40-120 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.</p> <p>Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.</p> |
| <b>Czyszczenie narzędzi</b>      | Woda<br>lub Tikkurila Tool Cleaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Warunki przechowywania</b>    | Otwarte i/lub zabarwione opakowania mają krótszy okres przydatności do użycia niż opakowania nieotwierane i niebarwione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LZO</b>                       | LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010). Pinja Flex Combi 25 zawiera 30 ± 10 g/l LZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO</b>            | Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.