

Temafloor 25 Clear

OPIS Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.

**CECHY PRODUKTU I
ZALECANE
ZASTOSOWANIE**

- Łatwy do użycia ze względu na jednoskładnikową formułę.
- TEMAFLOOR 25 CLEAR wiąże kurz oraz uniemożliwia absorbowanie zanieczyszczeń w głąb podłoża.
- Jako warstwa nawierzchniowa na posadzkach mozaikowych.
- Doskonała odporność na ścieranie.
- Służy do lakierowania betonu, cementu azbestowego i innych podłóg mineralnych.

DANE TECHNICZNE

**Zawartość części stałych
objętościowo (%)** ok. 40%

Masa właściwa 1,0 kg/l

Wydajność praktyczna Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie 4-7 m²/l.
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.

**Czas schnięcia (w temp.
+23°C)** Pyłosuchość, po 3 godz.
Suchość dotykowa, po 3 ½ godz.
Ponowne malowanie, po 4 - 12 godz.
Pełne utwardzenie, po 24 godz.

Czyszczenie narzędzi Thinner 1061.

Stopień połysku Pełny połysk.

Kolorystyka Bezbarwny

Instrukcja rozcieńczania Nie zaleca się rozcieńczać.

Reakcja na ogień BFL-s1 zgodnie z normą EN 13501-1

LZO LZO 2004/42/EC (kat A/ i) 500 g/l (2010)
Temafloor 25 Clear: max. LZO < 500 g/l.

Opakowania 20,0 L

Temafloor 25 Clear

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni	Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrychach cementowych: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.
Warunki aplikacji	Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynosić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Gruntowanie	Do gruntowania używać nierozcieńczonego TEMAFLLOOR 25 CLEAR. Wylać nierozcieńczony lakier na podłogę i rozprowadzać równomiernie. Jeżeli podkład zostanie wchłonięty przez beton, proces gruntowania należy natychmiast powtórzyć metodą „mokro na mokro”.
Uzupełnianie ubytków	Ubytki i pęknięcia naprawiamy mieszanką lakieru epoksydowego TEMAFLLOOR 200 PRIMER i czystego, suchego piasku o granulacji 0,1-0,6mm. Należy zwracać uwagę na właściwe proporcje piasku dodawanego do lakieru. Miejsca zaprawione należy przeszlifować dla wyrównania powierzchni przed nakładaniem warstwy nawierzchniowej.
BEZPIECZEŃSTWO	Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Temafloor 25 Clear

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-5570-5001	
EN 1504-2:2004	
Przepuszczalność dwutlenku węgla	SD > 50 m
Odporność na uderzenie	Klasa I: ≥ 4 Nm