



TIKKURILA

## TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

PREPARAT OGRANICZAJĄCY PRZEDOSTAWANIE SIĘ WILGOCI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I SUCHYCH.

### OPIS

Preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci w pomieszczeniach mokrych i suchych.

### ZASTOSOWANIE

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń.

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci. Nadaje się do powierzchni naprawianych przy użyciu szpachłówki do pomieszczeń wilgotnych, do różnego rodzaju płyt stosowanych w budownictwie oraz do tapet z włókna szklanego itp.



## TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

### DANE TECHNICZNE

<b>Kolorystyka</b>	Półprzezroczysty zielony.
<b>Wydajność</b>	Okolo 4-6 m <sup>2</sup> /l przy dwukrotnym malowaniu, bez rozcieńczenia.
<b>Metody aplikacji</b>	Walek, pędzel lub natrysk.
<b>Czas schnięcia</b>	Farba jest sucha dotykowo po okolo 4 godz. Warstwę nawierzchniową Tikkurila Luja można nakładać po ok. 4 godzinach.
<b>Gęstość (kg/l)</b>	Okolo 1.2 kg/l, ISO 2811
<b>Zawartość części stałych objętościowo (%)</b>	39
<b>LZO</b>	(Kat A/i) 140 g/l (2010). Tikkurila Luja Moisture Stop zawiera LZO max. 140 g/l.
<b>Warunki przechowywania</b>	Chronić przez mrozem. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają się do długotrwałego przechowywania.

# TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### Warunki aplikacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

### Przygotowanie powierzchni

Usunąć brud i kurz. Jeśli na powierzchni przeznaczonej do malowania znajduje się pleśń, należy znaleźć jej przyczynę oraz usunąć ją dokładnie przed malowaniem za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego do ścian. Usunąć luźne, łuszczenie się elementy farby za pomocą skrobaka. Usunąć całkowicie winylowe pokrycia ścienne i płytki ceramiczne. Zmatowić błyszczące powierzchnie. Umyć powierzchnię używając Tikkurila Maalipesu, jeśli to konieczne i spłukać dokładnie wodą. Wypełnić tynkowane itp. powierzchnie używając szpachlówek do pomieszczeń wilgotnych. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz.

### Aplikacja

Wymieszać Tikkurila Luja Moisture Stop przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy Tikkurila Luja Moisture Stop (nie należy nakładać więcej niż 2 warstwy produktu). Odczekać 1-4 godzin pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Narożniki i okolice otworów wykończyć pędzlem. Następnie, po ok. 4 godz. nałożyć 1-2 warstwy farby nawierzchniowej Tikkurila Luja Matt 7/ Tikkurila Luja Semi Matt 20. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Aplikacja tapet z włókna szklanego:

- Po przygotowaniu powierzchni zagruntować ją za pomocą Tikkurila Luja Moisture Stop (rozcieńczoną 1:1 z wodą). Pozostawić do wyschnięcia.
- Nałożyć grubą warstwę Tikkurila Luja Moisture Stop (rozcieńczoną 20% wodą) na powierzchnię odpowiadającą szerokości rolki tapety.
- Mocno docisnąć tapetę do ściany, usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza.
- Po min. 24 godz. schnięcia nałożyć warstwę nawierzchniową (np. Tikkurila Luja lub Tikkurila Argentum Plus 20).

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

## OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Wskazówki BHP i PPOŻ

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propylny (IPBC). Ryzyko uczulenia skóry. Stosować rękawice ochronne.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.