



TIKKURILA

TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

PREPARAT OGRANICZAJĄCY PRZEDOSTAWANIE SIĘ WILGOCI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I SUCHYCH.

OPIS

Preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci w pomieszczeniach mokrych i suchych.

ZASTOSOWANIE

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci. Nadaje się do powierzchni naprawianych przy użyciu szpachłówki, do pomieszczeń wilgotnych, do różnego rodzaju płyt stosowanych w budownictwie.



Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Półprzezroczysty niebieski.
Wydajność	Okolo 4-6 m ² /l przy dwukrotnym malowaniu, bez rozcieńczania. Praktyczne zużycie zależy od metody i warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni, która ma być poddana zabezpieczeniu.
Metody aplikacji	Wałek lub pędzel.
Czas schnięcia	Farba jest sucha dotykowo po około 6 godz. Warstwę nawierzchniową Tikkurila Luja można nakładać po ok. 6 godzinach.
Gęstość (kg/l)	Okolo 1.2 kg/l, ISO 2811
Zawartość części stałych objętościowo (%)	39
LZO	(Kat A/i) 140 g/l (2010). Tikkurila Luja Moisture Stop zawiera LZO max. 140 g/l.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają się do długotrwałego przechowywania.

TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć brud i kurz. Jeśli na powierzchni przeznaczonej do malowania znajduje się pleśń, należy znaleźć jej przyczynę oraz usunąć ją dokładnie przed malowaniem za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego do ścian. Usunąć luźne, łuszczenie się elementy farby za pomocą skrobaka. Usunąć całkowicie winylowe pokrycia ścienna i płytki ceramiczne. Zmatować błyszczące powierzchnie. Umyć powierzchnię używając Tikkurila Maalipesu, jeśli to konieczne i spłukać dokładnie wodą. Wypełnić tynkowane itp. powierzchnie używając szpachłówek do pomieszczeń wilgotnych. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz.

Aplikacja

Wymieszać Tikkurila Luja Moisture Stop przed użyciem i w trakcie aplikacji. Nałożyć dwie warstwy Tikkurila Luja Moisture Stop (nie należy nakładać więcej niż 2 warstwy produktu). Odczekać 1-4 godzin pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Narożniki i okolice otworów wykończyć pędzlem. Następnie, po ok. 6 godz. nałożyć 1-2 warstwy farby nawierzchniowej Tikkurila Luja Matt 7/ Tikkurila Luja Semi Matt 20.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Nie wprowadzać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) oraz butylokarbaminian 3-jodo-2-propylny (IPBC). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Wyrób zawiera produkt biobójczy do ochrony powłoki. Zawiera IPBC. Stosować rękawice ochronne.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.