



TIKKURILA

## TIKKURILA PONTTI FLOOR OIL

BEZBARWNY OLEJ DO PODŁÓG NA BAZIE OLEJÓW NATURALNYCH.

### OPIS

Bezbarwny olej do podłóg wewnętrznych na bazie naturalnych składników.

### ZASTOSOWANIE

Do podłóg drewnianych i schodów wewnątrz pomieszczeń.

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Olej może być stosowany do mocno eksploatowanych powierzchni drewnianych, takich jak podłogi drewniane, schody, blaty, półki, drzwi i elementy mebli wewnątrz pomieszczeń, powierzchnie drewniane mające kontakt z drewnianymi zabawkami wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytku w wilgotnych pomieszczeniach.

Powyższe informacje są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

## TIKKURILA PONTTI FLOOR OIL

### DANE TECHNICZNE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydajność</b>        | I warstwa: ok. 30 - 50 ml/m <sup>2</sup> odpowiada wydajności ok. 20 m <sup>2</sup> /l, w zależności od chłonności podłoża.<br>II warstwa: 20 - 25 ml/m <sup>2</sup> odpowiada wydajności ok. 40 m <sup>2</sup> /l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rozcieńczalnik</b>   | Bez rozpuszczalników (< 1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Metody aplikacji</b> | Pędzel, pad malarski, gąbka lub ściereczka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Czas schnięcia</b>   | <p>Czas schnięcia przy temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50% wynosi 10-12 godzin, w zależności od ilości nałożonego oleju. Powierzchnia może być lekko eksploatowana po upływie ok. 48 godzin. Pełne użytkowanie możliwe jest po 7-10 dniach.</p> <p>Podczas schnięcia wymagana jest dobra wentylacja. Produkt wymaga wystarczającej ilości tlenu atmosferycznego do wyschnięcia.</p> <p>Niskie temperatury, wysoka wilgotność względna i niewielka cyrkulacja powietrza mogą prowadzić do opóźnień w suszeniu, a także problemów, takich jak nieprzyjemne zapachy i defekty powierzchni.</p> |
| <b>LZO</b>              | Kategoria A/f. Dopuszczalna zawartość LZO (2004) maks. 700 g/l. Produkt zawiera maks. 490 g/l LZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# TIKKURILA PONTTI FLOOR OIL

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### Warunki aplikacji

Powierzchnia drewniana musi być sucha i wolna od brudu, wosku lub tłuszczu. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza 30–80%.

### Przygotowanie powierzchni

Surowe powierzchnie drewniane:

Oczyszczyć podłogę z brudu, wosku i tłuszczu. Powierzchnię lekko zwilżyć wodą, pozostawić do wyschnięcia i zeszlifować luźne włókna drewna. Usunąć pył szlifierski.

Powierzchnie drewniane uprzednio olejowane:

Powierzchnię przeszlifować na mat (papierem ściernym nr 120 lub 150). Ostrożnie usunąć pył szlifierski odkurzaczem i przetrzeć powierzchnię wilgotną, niestrzępiącą się i czystą szmatką. Jeżeli olejowana powierzchnia jest w bardzo złym stanie, należy całkowicie usunąć poprzednią warstwę oleju poprzez zeszlifowanie (przy użyciu polerki). Przed aplikacją produktu zaleca się przeprowadzenie testu właściwości oleju malując niewielką powierzchnię.

Produkt nakładać oszczędnie za pomocą pędzla lub niestrzępiącej się szmatki. Po około ok. 20 minutach nadmiar materiału należy usunąć za pomocą gąbki polerskiej lub niestrzępiącej się szmatki. Następnie powierzchnię należy wypolerować, jeśli po kolejnych 20 minutach nadal widoczne są błyszczące plamy, powtórzyć polerowanie za pomocą niestrzępiącej się szmatki.

Drugą warstwę nakładać najwcześniej po 12 godzinach w ten sam sposób z oszczędniejszym wykorzystaniem produktu. Szlifowanie pośrednie nie jest konieczne.

### Uwaga

Zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji na niewielkiej powierzchni wcześniej olejowanej podłogi, aby upewnić się, że ponowne malowanie jest możliwe. Należy upewnić się, że ostateczny odcień drewna odpowiada oczekiwaniom, ponieważ naturalne oleje mają tendencję do żółknięcia drewna.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić dedykowanym środkiem czyszczącym.

### OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Nie wprowadzać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Uwaga! Ryzyko samozapłonu zużytych czyszczy, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.

### Wskazówki BHP i PPOŻ

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pary. Unikać uwolnienia do środowiska.

Powyższe informacje są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.