



Temafloor Fluat

OPIS

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, fluorokrzemianowy środek wiążący do podłóg betonowych.

CECHY PRODUKTU I

ZAŁECANE

ZASTOSOWANIE

- Służy do impregnacji i utwardzania nieobrabianych, zarówno używanych jak i nowych podłóg betonowych. Wiąże kurz
- Wchodzi w reakcję z węglanem wapnia zawartym w powłoce betonowej, nie tworząc przy tym żadnego filmu. Może być pokrywany powłokami TEMAFLLOOR
- Zalecany do stosowania w magazynach, na krytych parkingach wielopoziomowych

DANE TECHNICZNE

Wydajność praktyczna

Opakowanie 25kg / Powierzchnia podłogi 150 m ²	
1-sza obróbka	2-ga obróbka
Temafloor Fluat 9 kg + woda 65 ltr	Temafloor Fluat 16 kg + woda 65 ltr

Wydajność zależy od porowatości powierzchni.

Metody aplikacji

pędzel, paca

LZO

Wyrób nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.

Opakowania

25 KG

Temafloor Fluat

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.

Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynieść poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Aplikacja

Wylać roztwór na oczyszczoną powierzchnię, następnie rozprowadzić pędzlem lub raklą, tak, aby cała powierzchnia została pokryta. Należy pozostawić roztwór na powierzchni przynajmniej 3 godz., a następnie powierzchnia powinna zostać wyszczotkowana. Po zakończeniu procesu powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej jeden dzień przed kolejną obróbką.

Powtórzyć w/w proces.

Powierzchnię spłukać dużą ilością wody i wyszczotkować. Jeżeli powierzchnia nie została dobrze spłukana i wyszczotkowana pozostanie pylista warstwa nieprzereagowanych składników.

Podłoga może być używana natychmiast po wyschnięciu powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.