



TIKKURILA

TIKKURILA PRESTO LF+

OPIS

Tikkurila Presto LF+ jest gotową do użycia, wysokiej jakości, wodorozcieńczalną lekką masą szpachlową. Posiada zdolność wypełniania rys do 6 mm bez pęknięć. Zapewnia doskonałą przyczepność, jest łatwa w obróbce i wysoce wytrzymała.

ZASTOSOWANIE

Ściany i sufity wewnątrz suchych pomieszczeń. Do szpachlowania powierzchni z betonu i gipsu oraz podobnych powierzchni płyt budowlanych w suchych pomieszczeniach. Odpowiednia do całościowego i częściowego szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się również do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych i zatapiać taśm zbrojących.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- 2w1 – produkt zarówno do spoinowania łączów płyt G-K, jak i całościowego szpachlowania
- Łatwe nakładanie
- Łatwe szlifowanie
- Nie powoduje nadmiernego zapylenia w pomieszczeniu - tendencja do szybkiego opadania pyłu
- Lekka – mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy
- Wysoka przyczepność i elastyczność
- Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila



Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PRESTO LF+

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Jasnoszary.
Wydajność	Średnio 1 m ² /l, przy grubości warstwy 1 mm, w zależności od podłoża.
Opakowania	3 l, 10 l
Rozcieńczalnik	Woda. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
Metody aplikacji	Wygladzająca paca (nierdzewna).
Czas schnięcia (w 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	Szlifowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w normalnych warunkach po 2-24 godzinach, w zależności od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej powietrza.
Gęstość (kg/l)	1,17, ISO 2811
Zawartość części stałych objętościowo (%)	55
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają się do długotrwałego przechowywania. Dokładnie zamknąć opakowanie w celu ponownego użycia.
Atest higieniczny	TAK

TIKKURILA PRESTO LF+

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane: Usunąć zatłuszczenia i zabrudzenia. Oczyszczyć szczotką kurz i luźny materiał.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Usunąć luźne pozostałości farby za pomocą skrobaka i dokładnie przeszlifować mocno błyszczące powierzchnie. Usunąć pył po szlifowaniu.

Aplikacja

Tikkurila Presto LF+ nakładać wygładzającą pacą (nierdzewną) częściowo lub na całej powierzchni ściany lub sufitu, w zależności od potrzeb. Przeszlifować wyschniętą powierzchnię i odpylić. W razie konieczności nałożyć kolejną warstwę.

Uszczelnianie połączeń

Rozprowadzić masę szpachlową Presto LF+ tak, aby wypełniała szczelinę utworzoną przez sfazowane krawędzie. Wcisnąć w masę szpachlową taśmę do spoinowania. Rozprowadzić masę szpachlową na taśmie. Jeśli to konieczne, dodać więcej masy, aż złącze zostanie wypełnione.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą. Usunąć nadmiar szpachli. Narzędzia należy czyścić wodą.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania i stwardniałe odpady należy dotarczyć do punktu recyklingu lub pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

TIKKURILA PRESTO LF+

EN 13963:2014

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A030-2018	
EN 13963:2014	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Wytrzymałość na zginanie	>320 N
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PRESTO LF+

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A031-2018	
EN 15824:2009	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Przyczepność po odrywaniu pull-off test	$\geq 0,35 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.