



TIKKURILA

TIKKURILA PRESTO R

MASA SZPACHLOWA DO APLIKACJI WAŁKIEM.

OPIS

Tikkurila Presto R jest gotową do użycia, wodorozcieńczalną lekką masą szpachlową do aplikacji wałkiem. Posiada zdolność wypełniania rys do 3 mm bez pęknięć. Zapewnia doskonałą przyczepność na różnych powierzchniach

ZASTOSOWANIE

Ściany i sufity wewnątrz suchych pomieszczeń. Szczególnie zalecana do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, zatapiania taśm zbrojących oraz szpachlowania całościowego płyt kartonowo-gipsowych, jak również powierzchni z betonu, lekkiego betonu, tynku itp. Odpowiednia do całościowego i częściowego szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Nadaje się również do szpachlowania starych tapet z włókna szklanego.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Innowacyjna możliwość aplikacji wałkiem (rekomendowany wałek ANZA Antex i Rilon)
- 2w1 – produkt zarówno do spoinowania łączonych płyt G-K, jak i całościowego szpachlowania
- Łatwa do szlifowania
- Nie powoduje nadmiernego zapylenia w pomieszczeniu - tendencja do szybkiego opadania pyłu
- Lekka – mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy
- Wysoka przyczepność i elastyczność
- Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila



TIKKURILA PRESTO R

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Off-white (złamana biel).
Wydajność	Średnio 1 m ² /l, przy grubości warstwy 1 mm.
Współczynnik wypełnienia	3 mm bez pęknięć.
Opakowania	12 l
Rozcieńczalnik	Woda. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
Metody aplikacji	Wałek, wykończyć za pomocą wygładzającej pacy (nierdzewnej).
Czas schnięcia (w 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	Szlifowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w normalnych warunkach po 2-24 godzinach, w zależności od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej powietrza. powierzchni.
Gęstość (kg/l)	1,1, ISO 2811.
Zawartość części stałych objętościowo (%)	55
Wielkość ziarna	max. 0,15 mm
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają się do długotrwałego przechowywania.
Atest higieniczny	TAK

TIKKURILA PRESTO R

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane: Usunąć zatłuszczenia i zabrudzenia. Oczyszczyć szczotką kurz i luźny materiał.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Usunąć luźne pozostałości farby za pomocą skrobaka i dokładnie przeszlifować mocno błyszczące powierzchnie. Usunąć pył po szlifowaniu.

Aplikacja

Tikkurila Presto R nakładać za pomocą wałka, następnie wykończyć powierzchnię pacą. Przeszlifować wyschniętą powierzchnię i odpylić. W razie konieczności nałożyć kolejną warstwę.

Uszczelnianie połączeń

Rozprowadzić masę szpachlową Presto R na spoinie za pomocą wałka. Natychmiast "zatopić" w masę szpachlową taśmę do spoinowania za pomocą pacy. Rozprowadzić masę szpachlową na taśmie. Po wyschnięciu przeszlifować powierzchnię i odpylić. Wykończyć powierzchnię masą szpachlową Tikkurila Presto R.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą. Usunąć nadmiar farby / lakieru z narzędzi i następnie umyć je wodą.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania i stwardniałe odpady należy dotarczyć do punktu recyklingu lub pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

TIKKURILA PRESTO R

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finland	
2005	
TIK-1650-5006a	
EN 13963:2005	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Wytrzymałość na zginanie	> 320 N
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PRESTO R

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
2009	
TIK-1650-5006b	
EN 15824:2009	
Reakcja na ogień	B-s1,d0
Przyczepność po odrywaniu pull-off test	≥ 0,3 MPa
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.