



TIKKURILA

TIKKURILA PRESTONIT ALR

OPIS

Tikkurila Prestonit ALR jest gotową do użycia, wodorozcieńczalną lekką masą szpachlową. Zapewnia doskonałą przyczepność i jest wysoce wytrzymała. Spełnia wymagania klasyfikacji wytrzymałościowej 04.

ZASTOSOWANIE

Ściany i sufity wewnątrz suchych pomieszczeń. Odpowiednia do łączeń oraz całopowierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Do szpachlowania powierzchni z betonu, lekkiego betonu, tynku oraz płyt gipsowo-kartonowych. Powierzchnia może być przemalowana lub pokryta tapetą.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Szybka aplikacja natryskiem – duża oszczędność czasu
- 2w1 – produkt zarówno do łączeń, jak i całopowierzchniowego szpachlowania
- Łatwa do szlifowania
- Nie powoduje nadmiernego zapylenia w pomieszczeniu – tendencja do szybkiego opadania pyłu
- Lekka – mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy
- Wysoka przyczepność i elastyczność
- Zminimalizowane straty materiału – natryskiwana szpachla nie spada nadmiernie na podłogę
- Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila



TIKKURILA PRESTONIT ALR

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Biały.
Wydajność	Średnio 1m ² /l, przy grubości warstwy 1 mm, w zależności od równości podłoża.
Współczynnik wypełnienia	Max. grubość 3 mm, w zależności od warunków.
Opakowania	14 l
Rozcieńczalnik	Woda. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
Metody aplikacji	Natrysk, wygładzająca paca (nierdzewna).
Czas schnięcia (w 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	Szlifowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w normalnych warunkach po 2-24 godzinach, w zależności od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej powietrza.
Gęstość (kg/l)	1,3, ISO 2811
Skurcz	Bardzo mała.
Wielkość ziarna	Max. 0,30 mm
Warunki przechowywania	Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają się do długotrwałego przechowywania. Dokładnie zamknąć opakowanie w celu ponownego użycia.
Atest higieniczny	TAK

TIKKURILA PRESTONIT ALR

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć zatłuszczenia i zabrudzenia. Oczyszczyć szczotką kurz i luźny materiał.

Aplikacja

Tikkurila Prestonit ALR nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego na powierzchnie ścian i sufitów, następnie wygładzić za pomocą wygładzającej pacy (nierdzewnej). Masę szpachlową Tikkurila Prestonit ALR można również nakładać ręcznie, za pomocą pacy lub wałka. Przeszlifować wyschniętą powierzchnię i odpylić. Jedna lub dwie warstwy są wystarczające w normalnych warunkach. Powierzchnia może być przemaalowana lub pokryta tapetą. Zaleca się zagruntowanie wyszpachlowanej powierzchni przed tapetowaniem.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania i stwardniałe odpady należy dotarczyć do punktu recyklingu lub pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

TIKKURILA PRESTONIT ALR

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
16	
TIK-1650-5004a	
EN 13963:2005	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Wytrzymałość na zginanie	> 320 N
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PRESTONIT ALR

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
16	
TIK-1620-5004b	
EN 15824:2009	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Przyczepność po odrywaniu pull-off test	$\geq 0,3$ MPa
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.