



TIKKURILA

## TIKKURILA SUPI SAUNA BENCH PROTECTION

### OPIS

Olej parafinowy zabezpieczający powierzchnie drewniane przed wilgocią i zabrudzeniami.

### ZASTOSOWANIE

Nowe lub uprzednio olejowane drewniane ławki w saunach.

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Zalecany do nowych powierzchni drewnianych, np. ławki w saunach.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

## TIKKURILA SUPI SAUNA BENCH PROTECTION

### DANE TECHNICZNE

<b>Kolorystyka</b>	Bezbarwny, efekt końcowy uzależniony jest od koloru drewna.
<b>Wydajność</b>	8-15 m <sup>2</sup> /l, w zależności od porowatości powierzchni.
<b>Opakowania</b>	0.25 l, 1 l
<b>Metody aplikacji</b>	Pędzel lub czysta szmatka.
<b>Czas schnięcia (w 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)</b>	Powierzchnia jest gotowa do użycia, gdy olej zostanie wchłonięty w drewno. Czas wchłaniania uzależniony jest od porowatości drewna.
<b>Zawartość części stałych objętościowo (%)</b>	100
<b>Warunki przechowywania</b>	Chronić przez mrozem.
<b>Atest higieniczny</b>	TAK

# TIKKURILA SUPI SAUNA BENCH PROTECTION

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### Warunki aplikacji

Powierzchnia drewna powinna być sucha, a temperatura powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

### Przygotowanie powierzchni

Zmyć zabrudzone powierzchnie ławek detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu zgodnie z instrukcją stosowania, następnie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności zeszlifować powierzchnię i odpylić.

### Aplikacja

Nakładać Tikkurila Supi Sauna Bench Protection (Supi Laudesuoja) za pomocą pędzla lub czystej szmatki. Pozostawić olej do wchłonięcia. W przypadku bardzo porowatego drewna powtórzyć aplikację. Nagrzać saunę i zetrzeć nadmiar oleju czystą szmatką.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą z mydłem. Narzędzia czyścić wodą. Narzędzia należy czyścić wodą lub wodą z mydłem.

### Instrukcja utrzymania

Najwcześniej po ok. miesiącu od aplikacji oleju:

Powierzchnię należy czyścić detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu (w stosunku 0,1-0,2 l detergentu na 5 l wody). W przypadku czyszczenia zabrudzonej powierzchni nie zaleca się rozcieńczania produktu. Do wybielanych powierzchni użyć Tikkurila Supi Saunapesu zmieszanego z wodą w stosunku 1:1, pozostawić na 15 min, a następnie dokładnie spłukać wodą. W razie konieczności, nałożyć kolejną warstwę Tikkurila Supi Sauna Bench Protection.

## OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.